STATERMIC NR

Специальные консистентные смазки

Специальная смазка на основе фторированных сложных полиэфиров (PFPE) и политетрафторэтилена (PTFE), предназначенная для работы при высоких температурах и/или присутствии растворителей или паров кислот.

STATERMIC NR применяется:

- Смазка подшипников и различных узлов, работающих при воздействии растворителей, паров кислот или радиактивного излучения.
- Все подшипники, работающие при постоянной температуре до 250°C и при кратковременных повышениях температуре до 300°C.
- Любое оборудование, работающее в критических условиях, приводящих к остановкам и частым ремонтам.

Внимание. При использовании избегать попадания в смазку пыли и/или грязи. Предпочтительно применять пневматическую систему подачи и распыления или картриджи.

СТАНДАРТЫ И ОДОБРЕНИЯ:

ISO 6743-9: L-XBGDB 2
DIN 51 502: KFKP2U-25
NSF-H1 рег. № 139823 - непредвиденный контакт с пищевыми продуктами (FDA 21 CFR 178.3570).

СВОЙСТВА:

- Высокая химическая стабильность при воздействии сильных и слабых кислот, спиртов, галогенов, сильных окислителей. STATERMIC NR может применяться при контакте с жидким кислородом и дымящей азотной кислотой.
- Обладает очень высокой термической стабильностью и стойкостью к окислению.
- Стойкость к растворителям. Не изменяет свойства в присутствии полярных или неполярных органических растворителей. Внимание: растворима в высокофторированных жидкостях.
- Очень высокая стойкость к излучениям (ультрафиолетового, гамма-излучения и др.)

Типичные характеристики	Методы измерения	Ед. изм.	STATERMIC NR
Цвет	-	-	Белый
Внешний вид	-	-	Однородный
Температура каплепадения	ASTM D 566		>300
Класс NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Диапазон рабочих температур	-	ºC	от - 25 до 250
Пенетрация при 25 ºC	ASTM D 217	0,1 мм	265 – 295
Нагрузка сваривания на 4 – шариковой машине трения	ASTM D 2596	кг	800
Кинематическая вязкость базового масла при 40^{0}C	NF T 60 100	мм^2/с (сСт)	375

ООО «МотоСпортСервис», официальный дистрибьютор смазочных материалов TOTAL Lubrifiants,
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 72, тел./факс: 313-14-10, e-mail: spb@total-oil.ru
www.total-oil.ru